Produktdatenblatt

Produkt: PVC-Planen 900g/m²

Product Data Sheet for PVC tarpaulins 900g/m²

Datum: 29.03.2025

Herstellerinformationen / Verantwortliche Person:

CSK-Team GbR
Friedrich-Ebert-Str-253
41236 Mönchengladbach

Angaben gemäß der allgemeinen Produktsicherheits-richtlinie (Verordnung (EU) 2023/988 - GPSR)

Beschichtung und Ausrüstung

Coating and Finish

- **Beschichtungsart:** PVC
  Coating Type
- **Ausrüstung:** beidseitig lackiert, hohe UV-Beständigkeit, Schimmelresistent
  Finish — Double-sided lacquered, high UV resistance, Mold resistant

Technische Daten

Coating and Finish

Brennverhalten: Burning behavior		**<100**	mm/min	ISO 3795
Gesamtgewicht: Total weight		**900**	g/m²	DIN EN ISO 2286-2
Dicke Thickness		**0,75**	mm	DIN EN ISO 2286-3
Reißkraft Kette/Schuss: Tensile strength (warp/weft)		**4000 / 4000**	N/50 mm	DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss: Tear strength (warp/weft)		**600 / 500**	N	DIN EN 53363
Haftfestigkeit: Adhesion strength		**20**	N/cm	PA 09.03
Kältebeständigkeit: Cold resistance		**-40**	°C	DIN EN 1876-1
Wärmebeständigkeit: Heat resistance		**+70**	°C	PA 07.04
Schweißnahthaftung Weld seam adhesion		**> 100**	N/5 cm	IVK 3.13
Lichtechtheit: Light fastness		**>7**	Note, Value	DIN EN ISO 105 B02
Knickfestigkeit: Bend resistance	keine Risse no cracks	**100.000 x**		DIN 53359 A

Trägergewebe

Base Fabric

Material: Material	**PES**		DIN EN ISO 2076
Fadenstärke: Thread thickness	**1100**	dtex	DIN EN ISO 2060
Bindung: Weave	**L 1/1**		ISO 3572

Sonstige Hinweise

Die angegebenen technischen Daten basieren auf Durchschnittswerten und können aus fertigungstechnischen Gründen um ±5 % abweichen. Die Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und sind nicht rechtsverbindlich. Der Käufer muss selbst prüfen, ob das Material für den gewünschten Einsatz geeignet ist.

Other Notes The provided technical data is based on average values and may vary by ±5% due to manufacturing reasons. The information corresponds to the current state of technology and is not legally binding. The buyer must verify whether the material is suitable for the intended application.